# サーフェイスマット

GBFバサルトサーフェイスマットは、紙の製造方法で、バサルトチョップド繊維から製造されます。GRP（ポリエステル系）パイプ、貯蔵タンクなどの製造のフィラメントワインディング法、あるいは、FRP（繊維強化プラスチック）表面を改善するハンド・レイアップ成形および圧縮成形過程などで使用するように作られています。

## サーフェイスマット品種

| 製品番号 | 目付量(g/m²) | マット幅(㎜) | マット長(m) | マット厚(㎜) | 結合剤 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCV-30 | 30g | 200-2000 | 100-300 | 0.10 | エマルジョン |
| BCV-40 | 40g | | | 0.12 | |
| BCV-50 | 50g | | | 0.13 | |
| BCV-60 | 60g | | | 0.15 | |
| BCV-80 | 80g | | | 0.18 | |

<発売元> TOKYO企業経営株式会社

〒195-0072　東京都町田市金井2丁目35番地11　TEL & FAX：042-812-3883　http://www.fibertech-inc.com